

# AQUAMAX BASECOAT

## series 500

### WATERBORNE BASECOAT 2-3 PAKOPØ APDAILAI

AquaMax Basecoat yra vandens pagrindo dažai, skirti išgauti švairių spalvų ir perlmutro spalvos efektą ant automobilių paviršių. Šis produktas yra labai kokybiškas ir našus.

Dažus galima naudoti visapusiškam ir smulkiam automobilių paviršių taisymui.

AquaMax Basecoat galima padengti su bet kuriuo laku iš MaxMeyer Car Refinish asortimento.

AquaMax Basecoat yra nedegus ir stipriai sumažina junginių išskyrimą į atmosferą.

### PAGRINDAI

MaxMeyer tinkantis 2K HS gruntai ir glaistai

(Dėl tinkamumo AquaMax dažams, žr. produkto techninio duomenų lapus)

Originalūs nušlifuoti pagrindai (P360 - 400 arba "scotch brite fine")

### PARUOŠIMAS

Dėl pogrūnėio naudojimo žr. medžiagos duomenų lapus. Prieš viršutinio sluoksnio dengimą labai rekomenduojamas galutinis šlifavimas su P320-400 ir "Scotch Brite Fine" (rankiniu ar automatinio būdu). Taisant nedidelius plotus, kruopščiai nušveiskite glaistus su P800-2000. Prieš viršutinio sluoksnio dengimą, pašveiskite paviršių su specialiu skudurėliu.




TŪRIS	
AquaMax dažai	1000
Vanduo iš ąiaupo arba AquaMax skiediklis	<b>100 - 300</b>
	100 - SCB ir perlmutro spalvos 200 - metalo spalvos 300 - metalo spalva, kai temp. - >25-30 C
Mišino galiojimo laikas	3 mėn. Prieš naudojimą gerai išmaišykite
Klampumas priklauso nuo pasirinkto skiediklio, tačiau optimalus klampumo lygis yra 22 - 26 sek.DIN4 esant 20 C temperatūrai.	

### SKIEDIKLIS

Vanduo iš ąiaupo

1.911.9910 AquaMax skiediklis





## NAUDOJIMAS

Purkduvo paruoðimas	Aprastinis	Demo slëgio	Demo arba didelio slëgio > 65 %
Purkduvo antgalis (mm)	1.2-1.3	1.2-1.3	1.2-1.3
Slëgis purkduve (bar)	2-3	0.3-0.7	2-3
Sluoksnio skaièius:	2-3		2-3
Rekomenduojamas storis:		15-20 mikronø	
Svarbu:			

Jeï reikia, padenkite paskutinà plonà sluoksnà kad iðgautumëte vientisà metalo spalvà. Kruopðëiai praplaukite purðkimo árangà su vandeniu ið ÷iaupo ar valikliu po naudojimo. Nenaudokite purðkimo árangos, kurioje yra tirpiklio nuosëdø. Po naudojimo kruopðëiai iðvalykite árangà su valikliu arba praplaukite vandens srove ið ÷iaupo.

## DÞIOVINIMAS



DÞIOVINIMAS ORE ( 20 C, maþiau nei 50% drëgmës)

Laikas tarp sluoksnio	10-15 min	
Laikas tarp sluoksnio (oro pûtimas)		1-2 min.
Laiko intervalas prieš lako naudojimą		
DÞIOVINIMAS ORE	20-30 min.	
DÞIOVINIMAS KROSNYJE	5-10 min.	
DÞIOVINIMAS IR SPINDULIAIS		
Vidutinës bangos	3 min.	
Trumposios bangos	2 min.	



Svarbu:

Leiskite AquaMax Basecoat iðdþiuti, kol sluoksnis tampa matinis, prieš IR lempos naudojimą.

## LAKAI

Visi 2K lakai ið MaxMeyer Car Refinish asortimento, iðskyrus UHS lakà 0260.

## TECHNINIAI DUOMENYS



Pakuotës talpa	0.5 - 1 l.
Sandëliavims	Laikykite vësiøje ir sausoje patalpoje kuo toliau nuo karðëio ðaltinio
Teorinis dengiamumas	12.5-20 kv.m/l. paruoðto naudojimui produkto, kai dengiamo sluoksnio storis 10 mikronø

## INFORMACIJA DËL LAKIØJØ ORGANINIØ JUNGINIØ (LOJ)

ES nustatyta LOJ kiekio ribinë vertë ðiame paruoðtame naudoti produkte (produkto kategorija: IIB.d) yra maks. 420 g/l. Ðiame naudojimui paruoðtame produkte maksimalus LOJ yra 420 g/l. Atsiþvelgiant á pasirinktà naudojimo bûdà, faktinis naudojamas LOJ kiekis ðiame produkte gali bûti maþesnis nei nurodytas ES Direktyvos normoje.



## SAUGOS REIKALAVIMAI

Ðie produktai skirti profesionaliam naudojimui ir jø negalima naudoti kitokiems tikslams, nei iðvardinta aukðëiau. Ðioje produkto specifikacijoje pateikta informacija yra paremta dabartinëmis mokslo ir technikos þiniomis; pats produkto naudotojas yra atsakingas uþ reikalingø priemonio panaudojimà uþtikrinant produkto tinkamumà ketinamiems atlikti darbams.

Daugiau informacijos:  
PPG Industries (UK) Limited.  
MaxMeyer Division  
Customer Service & Sales Group,  
Needham Road,  
Stowmarket,  
Suffolk.  
IP14 2AD,

Daugiau informacijos dël sveikatos ir saugos reikalavimø yra pateikta medþiagos saugos duomenø lapuose, kuriuos galima rasti:  
[http://www.ppg.com/Maxmeyer\\_MSDS](http://www.ppg.com/Maxmeyer_MSDS)

T el: 01449 771779  
Fax: 01449 773495

