


HP MULTIGREY GLAISTAS 1.841.8700 - 8900

Aukštos kokybės 2k akrilinis glaistas Šviesiai pilkas (8700) - tamsiai pilkas (8900)

HP Multigrey glaistas yra 2k itin sparčiai džiūstantis akrilinis glaistas, kuris žymiai padidina produktyvumą dažant automobilius. Glaistas pasižymi puikiomis dengimo savybėmis, jį lengva šlifuoti ir jį naudojant garantuojamas optimalus atsparumą viršutinio sluoksnio sugėrimui. Tinkamu santykiu sumaišius šviesiai pilką ir tamsiai pilką glaistus, galima išgauti labiausiai viršutiniam sluoksniui tinkamą atspalvį, ypač daugiasluoksniams viršutiniams sluoksniams arba tiems, kurie pasižymi menku dengiamumu. Dėl šios priežasties taupomos laiko ir medžiagų sąnaudos. Naudojant HP Multigrey glaistą sutrumpėja darbo laikas visų džiovinimo sistemų metu (oro, nedidelio kaitinimo, IR) ir pačio produkto naudojimo metu.

HP Multigrey glaistas kartu su HP aerosoliniu gruntu ir HP laku sudaro sistemą, kuria pasiekiamas aukštas produktyvumas taisant nedidelius ar dalinius trūkumus.



PAGRINDAI

Neapdorotas, nuriebalintas ir nušlifuotas metalas (tik nedideli plotai). Poliesterio glaistai, stiklo pluoštu sutvirtintas plastikas ir gelio dangos, nušlifuoti su P280-320 šlifavimo popieriumi. Geros būklės nušlifuoti seni dažai.

Svarbu:

Dažant tirpiems jautriems dažais, įsitikinkite, ar paviršius yra nesubraižytas ir visuomet padenkite visą plotą. HP Multigrey glaistas netinkamas termoplastiniams dažams ir tiems, kurie linkę nusilupti, tačiau tinkamas išlyginti paviršiams su skirtingais sugėrimo rodikliais.

PARUOŠIMAS

Nuvalykite paviršių su vandeniu (geriau būtų šiltas) ir dezinfekuojančia medžiaga. Nušlifuokite dažus su P280-320 šlifavimo popieriumi. Pašalinkite riebalus su antisilikoniniu riebalų naikikliu 3600 ar AquaMax Precleaner. Tam, kad metalas būtų maksimaliai apsaugotas nuo rūdžių, jį galima padengti 1-2 HP aerosolinio grunto sluoksniais.



| | GRUNTAS GLAISTAS | | GRUNTAS | |
|---------------------------|------------------|--------|---------|--------|
| | TŪR. | Svoris | TŪR. | Svoris |
| HP MULTIGREY GLAISTAS | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| KIETIKLIS | 250 | 160 | 250 | 160 |
| SKIEDIKLIS | 0 | 0 | 100-150 | 60-90 |
| KLAMPUMAS - DIN4 20°C | 65-70" | | 22-28" | |
| MIŠ. GALIOJ. LAIKAS, 20°C | 30' | | 45-60' | |

Svarbu:

AD1208 plastifikuojantį priedą galima įmaišyti 10-30% santykiu.

KIETIKLIAI - SKIEDIKLIAI

| | | | |
|-------------|--------------|--------------------------|--|
| KIETIKLIAI | 6000 8000 | Greitas Extra greitas | Dalinis remontas ir smulkus taisymas prie 25°C temp. |
| | 9000 | Super greitas | Dalinis remontas, <25°C ir smulkus remontas, >25°C Smulkus taisymas, kai temp. žemiau 25°C. |
| SKIEDIKLIAI | 4305 4310 | Greitas Normalus | Smulkus taisymas Dalinis remontas visais atvejais, kai temp. žemiau 25°C. |
| | 4320 2520 | Lėtas | Pilnas remontas, kai temp. virš 25°C. |

Lapkritis, 2007

Šie produktai skirti tik profesionaliam naudojimui

