

# TOPFILLER HS 5:1

1.856.3011

## HIGH SOLID 2K AKRILINIS GLAISTAS - 3011 PILKOS SPALVOS

TopFiller HS yra aukštos kokybės 2K akrilinis glaistas. Šis produktas pasižymi ne tik išskirtinėmis glaistymo savybėmis, bet ir greitai džūsta, lengvai šveičiamas ir labai patvarus. Gruntas lengvai naudojamas ir jį galima naudoti tiek smulkiam, tiek visapusiškam automobilio remontui.

TopFiller HS yra daugiafunkcinis pogruntis. Jį galima naudoti kaip kietą arba vidutiniškai kietą glaistą-gruntą ir nušlifuojamą gruntą-paviršiaus dangą arba kaip sandarų apsauginą sluoksną (jei tinkamai atskiestas).

### PAGRINDAI

Grynas metalas, nušlifluotas ir be riebalų (tik nedideli plotai)

Poliesterio glaistai, nušlifuoti su P150-180

Senų dažų nušlifuoti paviršiai.

Svarbu:

TopFiller gali būti naudojamas apsaugoti termoplastinius ar tirpikliams jautrius paviršius. Pirmiausia su skiedikliu išbandykite nedidelą plotą: jei pasirodo iškilimų ar panašių reakcijų, nušlifukite iki "pliko" metalo. Jei jokių nepasirodo jokių reakcijų, naudokite TopFiller HS kaip glaistą (2-3 sluoksniai). Visada purškite ant viso paviršiaus. Termoplastinių dažų nedžiovinkite IR lempų spinduliais ar kitu priverstiniu būdu.

### PARUOJIMAS

Nuvalykite paviršius su lengva dezinfekuojančia priemone ir vandeniu (rekomenduojama naudoti šiltą vandenį). Nušveikite senus dažus su P150-180. Riebalų pašalinimui naudokite antsilikoninį riebalų valiklį 3500. 1-2 sluoksniai Ecophos grunto padidina metalo atsparumą rūdims.


	HS Glaistas		MS Gruntas		NO-SANDING Dažantis glaistas	
	Tūris	Svoris	Tūris	Svoris	Tūris	Svoris
TOPFILLER HS	1000	1000	1000	1000	1000	-
Kietiklis	200		130	200	130	1000
Skiediklis		150	90	250	150	1000
Emalis (DuralitCar, ABF, trasp. S. 360, Premium UHS Duralit)					1000	-
Klampusas- DIN4, 20°C		30-35"		20-25"		16-17"
Mišinio galioj. laikas	45'			60'		60'

Svarbu:

Lankstaus priedo AD1208 naudojimas: 10-30% ant nekatalizuotos medžiagos.


### KIETIKLIAI - SKIEDIKLIAI

KIETIKLIS	6000 Greito veikimo	paviršiaus taisymas, smulkus taisymas; virš 25 C, temp.; visada pilnam taisymui
	8000 Itin greito veikimo	taisymui, kai temp. žemiau 25 C, smulkus taisymas virš 25 C
	9000 super greito veikimo	smulkus taisymas, kai temp. žemiau 25 C
SKIEDIKLIS	4305 greito veikimo	smulkus taisymas
	4310 normalaus veikimo	dalinis taisymas, visapusiškas taisymas, kai temp. žemiau 25 C
	4320 lėto veikimo	visapusiškas taisymas, kai temp. virš 25 C
	4280 džiūvimą greitinanči medžiaga	geriausias rezultatas, kai temp. žemiau 20 C



## NAUDOJIMAS

CIKLAS	ĖLIFAVIMAS		BE ĖLIFAVIMO	
	Āprastinis	Didelio nađumo	Āprastinis	Didelio nađumo
Purkđtuvo paruođimas				
Purkđtuvo antgalis	mm 1.6-2.0	1.6-2.0	1.3-1.4	1.2-1.3
Slėgis purkđtuve, barais	2-3		0.3-0.7	2-3 0.3-0.7
Sluoksnio skaičius		2-3		2
Rekomenduojamas sluoksnis		150-200 mikronų		50-80 mikronų
Maksimalus storis	300 mikronų			80-100 mikronų



## DĖIOVINIMAS

DĖIOVINIMAS ORE	
Laiko intervalas tarp sluoksnių	5-10 min.
Ėlifavimas (100 mikr., 20 C)	po 4-5 h.
Ėlifavimas (daugiau nei 100 mikronų)	per naktį
DĖIOVINIMAS KROSNYJE	
Laikas tarp sluoksnių	5-10 min.
Dėiovinimas krosnyje	20-30 min. 60 C
DĖIOVINIMAS IR SPINDULIAIS	
vidutinės bangos	15 min.
trumposios bangos	10 min.
NEĖLIFAVIMO CIKLAI	
Laiko intervalas	30 min. - maks. 12 h.

## NAUJO SLUOKSNIO PADENGIMAS

Naują sluoksną galima dengti po 12 valandų (neėlifavimo ciklas)



## ĖLIFAVIMAS

SAUSAS ĖLIFAVIMAS	P240-280 + P320-400 + Scotch Brite Fine
ĖLAPIAS ĖLIFAVIMAS	P600 + P800

## VIRĖUTINIAI SLUOKSNIAI

MAXICAR HS, DURALIT CAR, PREMIUM UHS DURALIT, BILUX, AQUAMAX BASECOAT



## TECHNINIAI DUOMENYS

Pakuotės talpa	1 ir 2.5 l
Sandėliavimas	laikykite vėsioje ir sausoje patalpoje kuo toliau nuo karđeio ŗaltinių
Teorinis dengiamumas	4,4 kv.m/l naudojimui paruođto produkto, kai dengiamo sluoksnio storis -100 mikr.



## SAUGOS REIKALAVIMAI

Produktas skirtas tik profesionaliam naudojimui.  
Pr. produkto saugos duomenų lapus.