



GLOBAL REFINISH  
SYSTEM



Sausis 2007

# Produkto informacija



## PRIEDAI

*D818 Deltron džiūvima pagreitinanti medžiaga*  
*D886 Deltron misinio galiojimo laika pailginanti medžiaga*  
*D885 Deltron stipriklis*

## PRODUKTO APRAĖYMAS

D818 džiūvima pagreitinanti medžiaga - tai priedas, kuris paskatina/pagreitina dažų komponento reakciją su kietikliu. Jis naudojamas paruošiant purškimui produkto mišinį prieš naudojimą.

D886 mišinio galiojimo laiką pailginantis priedas pailgina 2K produkto mišinio laiką ir leidžia naudojimui paruoštą produktą ilgesniam laikui išlikti purškimui tinkamo klampumo. D886 neturi poveikio purškimo procesui ar visiško išdžiūvimo laikui.

D885 stipriklis - tai džiūvima pagreitinanti medžiaga ir mišinio galiojimo laiką pailginanti medžiaga derinys. Naudojant D885, viršutiniai sluoksniai greičiau išdžiūvę ir mišinio galiojimo laikas bus ilgesnis.

## PAGRINDO PARUOŠIMAS

Pr. atskirus medžiagos duomenų lapus.

## NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

D818 Deltron džiūvima pagreitinanti medžiaga

Maišymo santykis:



D818 džiūvima pagreitinanti medžiaga gali būti naudojama suformuoti pagreitintą skiediklį, naudojant:

(A) Deltron skiediklio *	5l
(B) D818	250 ml

\* D808 arba D807

Toks "pagreitintas skiediklis" bus nustatytas naudojant **oranžinį lapelą su D818** ir naudojamas kaip D808 ar D807 pagal produkto sumaišymo santykį

---

## PRODUKTO PARUOŽIMAS

D886 Deltron mišinio galiojimo laiką pailginanti medžiaga  
D885 Deltron stipriklis



Maišymo santykis: 250 ml D886 mišinio galiojimo laiką pailginančios medžiagos ar D885 stipriklio yra  
įpilama į 1 l plastikiną butelą ir atskiedžiami Deltron skiedikliu šiuo santykiu:

(A) D886/D885	250ml
(B) Deltron skiediklis	Iki 1l

- Atidarykite naują D886 skardinę.
- Įpilkite Deltron skiediklio (D808, D807, D812, D869), kol skysčio lygis yra 3cm žemiau kraštelio.
- Išpilkite skystą iš skardinės ir sumaišykite turiną kratydami.
- Naudokite "specialų skiediklį" gautą kaip apraštą skiediklį pagal produkto sumaišymo santyką

---

## NAUDOJIMAS IR NAUDOJIMO APRIBOJIMAI



Nenaudokite D818, D885 Deltron 2K gruntuose.

Nenaudokite D818, D885, D886 su Deltron BC dažais.

Dėl džiūvimą pagreitinančios medžiagos D818 pertekliaus gali sumažėti išdžiūvusio dažo sluoksnio blizgesys.

---

## ĄRANGOS VALYMAS

Po naudojimo kruopščiai išvalykite visą įrangą su valymo tirpalu ar skiedikliu.

---

## INFORMACIJA DĖL LAKIŲJŲ ORGANINIŲ JŪGINIŲ (LOJ)

Šis produktas nėra atrauktas į EU Direktyvos 2004/42 normas ir todėl nėra klasifikuojamas pagal LOJ produkto kategoriją.

Šis produktas gali naudoti profesionalūs motorinių transporto priemonių remonto specialistai.

---

## SAUGOS IR SVEIKATOS REIKALAVIMAI

Šie produktai skirti profesionaliam naudojimui ir jų negalima naudoti kitokiems tikslams, nei išvardinta aukščiau. Šioje produkto specifikacijoje pateikta informacija yra paremta dabartinėmis mokslo ir technikos žiniomis; pats produkto naudotojas yra atsakingas už reikalingų priemonių panaudojimą užtikrinant produkto tinkamumą ketinamiems atlikti darbams. Daugiau informacijos dėl sveikatos ir saugos reikalavimų yra pateikta medžiagos saugos duomenų lapuose, kuriuos galima rasti [internete adresu: http://www.ppg.com/PPG\\_MSDS](http://www.ppg.com/PPG_MSDS)

PPG Industries (UK) Limited.  
Auto Refinish  
Customer Service and Sales Group,  
Needham Road,  
Stowmarket,  
Suffolk.  
IP14 2AD,  
England.  
Tel: 01449 771775  
Fax: 01449 773480



Šie produktai skirti tik profesionaliam naudojimui  
RLD188V  
Psi. 2

