



GLOBAL REFINISH
SYSTEM



Sausis 2007

Produkto informacija



GRS Deltron D8730

Aerolinis **Fade Out** skiediklis

PRODUKTAI

GRS Deltron Aerosol **Fade Out** skiediklis D8730

PRODUKTO APRAŠYMAS

GRS Deltron aerolinis **Fade Out** skiediklis D8730 naudojamas paprastam ir lengvam **fade-out** procesui su GRS Deltron Progress UHS DG dažais ir HS lakais, kuriuose mažas LOJ kiekis. Produktas specialiai sukurtas paprastam naudojimui ir pasižymi puikiais per daug užpurkštos vietos drėkinimo savybėmis. Skiediklis suteikia blizgesio ir aukštos kokybės apdailą **fade-out** proceso metu. Skiediklis tiekiamas aerosoliniuose flakonuose ir labai paprastai naudojamas.

Informacija apie naudojimą ant PPG viršutinių sluoksnių pateikta atitinkamuose produktų duomenų lapuose. Lapuose pateikiama informacija apie **fade-out** procesą.

PAGRINDO PARUOŠIMAS

- 1) Įsitikinkite, ar paviršiai yra kruopščiai nuvalyti.
- 2) Nušlifuokite ketinamą taisyti paviršių su nešiuurkštesniu nei P800 (šlapias) or P400 (sausas) popieriumi.
- 3) Paruoškite aplink esantį plotą (plotą, ant kurio bus sumaišomi produktai, spalvos... (??)) su Grey Ultra smulkiu **scotchbrite**.
- 4) Kruopščiai nuvalykite riebalus ir paruoškite plotą dažymui.
- 5) When carrying out a large blend, e.g. wing into a door, it is often easier to temporarily mask off the panel to be blended.
- 6) Dažykite pataisytą plotą įprastiniu būdu.
- 7) Pašalinkite laikiną..... masking, and using an arcing motion with the spraygun, extend the repair into the blending area, arcing the gun away from the panel and leaving a fine, dry overspray edge.

Šie produktai skirti tik profesionaliam naudojimui.

RLD199V

Psł. 1

HS Clearcoat Process – D8730 Fade Out Thinner

- 1) After normal application, the gun is arced away from the panel in the fade-out area leaving a fine, dry overspray edge.
- 2) Nedideliu sluoksniu užpurkšite D8730 Aerozolio **Fade Out** skiediklį ant lako krašto, kad ištirptų per daug užpurkšti kraštai. NEPURKŠKITE storo sluoksnio.
- 3) Leiskite dažų plėvelei visiškai išdžiūti.
- 4) Švelniai nupoliruokite **fade-out** plotą su poliravimo mišiniu (SPP1001), **taking care not to polish through the blend**. Užbaikite apdailą su **finishing**

GRS Deltron Progress UHS Procesas - D8730 Fade Out skiediklis

- 1) Po įprastinio naudojimo **After normal application, the gun is arced away from the panel in the fade-out area leaving a fine, dry overspray edge.**
- 2) Padenkite HS lako sluoksnį ant spalvos kraštų. Naudokite tą patį kietiklį, kurį naudojote UHS dažuose. **After normal application, the gun is arced away from the panel in the fade-out area, leaving a fine, dry overspray edge.**
- 3) Nedideliu sluoksniu užpurkšite D8730 Aerozolio **Fade Out** skiediklį ant lako krašto, kad ištirptų per daug užpurkšti kraštai. NEPURKŠKITE storo sluoksnio.
- 4) Leiskite dažų plėvelei visiškai išdžiūti.
- 5) Švelniai nupoliruokite **fade-out** plotą su poliravimo mišiniu (SPP1001), **taking care not to polish through the blend**. Užbaikite apdailą su **finishing polish**.

INFORMACIJA DĖL LOJ

ES nustatyta LOJ kiekio ribinė vertė šiame paruoštame naudoti produkte (produkto kategorija: IIB.e) yra maks. 840 g/l. Šiame naudojimui paruoštame produkte maksimalus LOJ turinys yra 840 g/l.

Atsižvelgiant į pasirinktą naudojimo būdą, faktinis naudojamas LOJ kiekis šiame produkte gali būti mažesnis nei nurodytas ES Direktyvos normoje.

SAUGOS IR SVEIKATOS REIKALAVIMAI

Šie produktai skirti profesionaliam naudojimui ir jų negalima naudoti kitokiems tikslams, nei išvardinta aukščiau. Šioje produkto specifikacijoje pateikta informacija yra paremta dabartinėmis mokslo ir technikos žiniomis; pats produkto naudotojas yra atsakingas už reikalingų priemonių panaudojimą užtikrinant produkto tinkamumą ketinamiems atlikti darbams. Daugiau informacijos dėl sveikatos ir saugos reikalavimų yra pateikta medžiagos saugos duomenų lapuose, kuriuos galima rasti http://www.ppg.com/PPG_MSDS

PPG Industries (UK) Limited.
Auto Refinish
Customer Service and Sales Group,
Needham Road,
Stowmarket,
Suffolk.
IP14 2AD,
England.
Tel: 01449 771775
Fax: 01449 773480

