

PRODUKTO APRAŠYMAS

7-511 Polyurethane Matt Topcoat yra 2-pak emalio dažai, kurie pasižymi puikiomis cheminio atsparumo savybėmis ir atsparumu atmosferos poveikiui. Šie dažai ypač rekomenduojami naudojimui ant juodųjų metalų paviršių.

PAGRINDŲ PASIRINKIMAS IR PARUOŠIMAS



7-413, 7-414 gruntai
Smėlio srautu nušlifluotas plienas
Poliuretaniniai ir poliesterio glaistai

Šlifavimas
žr. atitinkamų gruntų duomenų lapus

Prieš dažymą kruopščiai nuvalykite nuo paviršiaus riebalus

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS




Maišymo santykis (pagal svorį):

BE ORO		[PRASTINIS	
Dažai	1000	Dažai	1000
9-060 *	150	9-060 *	150
1-420	350-400	1-420	350-400

Maišymo santykis (pagal tūrį):

Dažai	6	Dažai	6
9-060 *	1	9-060 *	1
1-420	2.5 - 3	1-420	2.5 - 3



Mišinio galioj. laikas

90 min.

90 min.

20°C: Klampumas

18-20 sek Din 4 20°C

18-20 sek. Din 4 20°C



Purkštuvo paruošimas:


9 - 11

1.4-1.7 mm

Purškimo slėgis::

120-140 barų

3-4 barų



Sluoksnių skaičius:

2


2

Laiko intervalas tarp sluoksnių:

10-15 min. 20°C

10-15 min. 20° C

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS



Džiūvimo laikas prie 20°C temp.

Nelimpa dulksės

15-20 min.

Galima paliesti:

4-5 val.



Visiškai išdžiūsta:

12-18 val.

Visiškai išdžiūsta prie 60°C:

30-40 min.

Susidariusio sluoksnio storis:

45-50 mikronų

Viršutinis / naujas sluoksnis

Min. 14 val., maks. 24 val. 20°C
be šlifavimo

TIK VIDINIAM NAUDOJIMUI:

Maišymo santykis (pagal svorį):

Dažai	1000
9-510 *	250
1-420	300-350

Maišymo santykis (pagal tūrį):

Dažai	3
9-510 *	1
1-420	1,3 - 1,5

*9-510 kietiklis netinka švelnioms spalvoms, nes gali suteikti gelsvą atspalvį.

TECHNINIAI DUOMENYS

Teorinis dengiamumas

5.2 - 5.8 m² / l paruošto purškimo produkto,
kurio išdžiūvusio sluoksnio storis
- 50µm

SAUGOS IR SVEIKATOS REIKALAVIMAI

Dėl saugos ir sveikatos reikalavimų bei sandėliavimo taisyklių žr. medžiagos saugos duomenų lapus.

Šis produktas skirtas tik profesionaliam naudojimui.

Informacija pateikta šiuose lapuose yra tik mokomojo pobūdžio. Kiekvienas asmuo naudojantis produktą be išankstinio įsitikinimo, ar tas produktas tinkamas ketinamiems atlikti veiksams, yra pats atsakingas už galimą riziką ir tokiu atveju mes neprisiimame jokios atsakomybės už šį produktą, ar dėl jo naudojimo patirtų nuostolių bei žalos (išskyrus fizinių sužalojimų ar mirtinų traumų atvejus, kurie įvyko dėl mūsų aplaidumo). Šiuose duomenų lapuose pateikta informacija laikui bėgant gali keistis, atsižvelgiant į mūsų patirtį ir į mūsų veiklos politiką dėl nuolatinio produktų tobulinimo. Nurodytas džiūvinimo laikas - tai vidutinis nustatytas laikas esant 20 C oro temperatūrai. Sluoksnio storis, oro drėgnumas ir temperatūra gali turėti įtakos džiūvimo laikui.

Selemix System PPG Group prekinis ženklas

Selemix Customer Service and Sales Group, Needham Road, Stowmarket, Suffolk, IP14 2AD, England, Tel: 01449 773993, Fax: 01449 771547