

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

2.704.0400

SELEMIX EPOKSIDINIS GRUNTAS – GELSVOS SPALVOS

PRODUKTO APRAŠYMAS

SELEMIX epoksidinis gruntas 2.704.0400 yra 2K gelsvos spalvos gruntas, tinkantis įprastiniam naudojimui. Jo puikios savybės dar labiau išryškėja naudojant aukšto slėgio purškimo įrangą (maišyto oro/be oro). Dėl tvirtumo ir apsaugos nuo rūdžių charakteristikų 2.704.0400 yra vieni tinkamiausių įvairiai pramonei paskirčiai.




PAGRINDŲ PASIRINKIMAS IR PARUOŠIMAS

Plienas, šlifluotas plienas, fosforuotas plienas.
Pagrindo paruošimas: šlifavimas ir cheminis paruošimas.

*Nenaudokite ant plaunamų ar sintetinių gruntų.
Prieš dažymą kruopščiai nuvalykite nuo paviršiaus riebalus.*

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS




Maišymo santykis:

Gruntas 2.704.0400:
Kietiklis 1.959.4020:

	MAIŠYTO ORO/BE ORO		ĮPRASTINIS	
	pagal svorį	pagal tūrį	pagal svorį	pagal tūrį
Gruntas 2.704.0400:	1000	6	1000	6
Kietiklis 1.959.4020:	100	1	100	1

Skiediklis:


Nereikalingas.
0,5-1% skiediklio 1-410 gali būti naudojama sumažinti klampumą purškiant su įprastiniu purkštuvu.



Miš. galioj. laikas, 20°C:

4 val.


4 val.



Purškimo klampumas:

12 sek. Din 6 prie 20 °C

12 sek. Din 6 prie 20 °C



Purkštuvu paruošimas:

Antgalis/maišyto oro: 0.6
Antgalis/ be oro:4-13

Antgalis 1.8 mm

Puškimo slėgis:

80 barų



Sluoksnių skaičius:

2


2

Laiko intervalas tarp sluoksnių:

15 min. prie 20 °C

15 min. prie 20 °C

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS



Džiūvimo laikas prie 20°C temperatūros:

*Nelimpa dulksės:
Galima paliesti:*

6-12 min.
60 min.

Džiūvimo laikas prie 60°C:

30 min.



Išdžiūvusio sluoksnio storis:

70-100 mikronų

Naujas sluoksnis:

60 minučių su bet kuriais 2K Selemix dažais

TECHNINIAI DUOMENYS (sumaišyto grunto)

Teorinis dengiamumas:

5.2 m²/l (jei pasiekiamas 100% efektyvumas ir sauso sluoksnio storis yra 100 mikronų)

Kietas turinys (pagal svorį):

73%

Kietas turinys (pagal tūrį):

53%

*LOJ kiekis naudojimui paruoštame
produkte, g/l:*

438 g/l

Tankis:

1,6 g/l

SAUGOS IR SVEIKATOS REIKALAVIMAI

Dėl saugos ir sveikatos reikalavimų bei sandėliavimo taisyklių žr. medžiagos saugos duomenų lapus.

Šis produktas skirtas tik profesionaliam naudojimui.

Informacija pateikta šiuose lapuose yra tik mokomojo pobūdžio. Kiekvienas asmuo naudojantis produktą be išankstinio įsitikinimo, ar tas produktas tinka mas ketinamiems atlikti veiksams, yra pats atsakingas už galimą riziką ir tokiu atveju mes neprisiimame jokios atsakomybės už šį produktą, ar dėl jo naudojimo patirtų nuostolių bei žalos (išskyrus fizinių sužalojimų ar mirtinų traumų atvejus, kurie įvyko dėl mūsų aplaidumo). Šiuose duomenų lapuose pateikta informacija laikui bėgant gali keistis, atsizvelgiant į mūsų patirtį ir į mūsų veiklos politiką dėl nuolatinio produktų tobulinimo. Nurodytas džiūvimo laikas - tai vidutinis nustatytas laikas esant 20 C oro temperatūrai. Sluoksnio storis, oro drėgnumas ir temperatūra gali turėti įtakos džiūvimo laikui.

Selemix System PPG Group prekinis ženklas

PPG Industries (UK) Ltd, Auto refinish, Customers Service and Sales Group, Needham Road, Stowmarket, Suffolk, IP14 2AD, England, Tel : 01449 771775, Fax : 01449 771547